

NOMBRE COMERCIAL

QUARTEX extra mica

PRODUCTO

REVESTIMIENTO PLASTICO TEXTURABLE

DESCRIPCIÓN

Revestimiento plástico a base de resinas acrílicas puras, cargas minerales seleccionadas, pigmentos resistencia a los rayos UV y aditivos. Nuestra fórmula hidrorrepelente permite una vida útil mayor. Sobre revoque grueso alisado, reemplaza al fino, enduido y pintura, reduciendo costos de material y mano de obra. Fácil de aplicar y de realizar el dibujo rulado travertino.

DATOS TÉCNICOS

Composició	Polimeros acrílicos, áridos de granulometría clasificada y aditivos.
Color/apariencia	Pasta blanca
Diluyente/inflamació	Agua
Cantidad de sólidos	78% aprox.
Espesor final	2 mm.
Cant. Capas / tipo de acabado	1 capa / Rústico distinto dibujos
Tiempo de secado	5 a 12 horas aprox.
Temperatura de aplicació	Desde +5°C hasta + 35°C
Densidad	1.7 kg/L.
Ph	8.5 aprox.
Vencimiento	1 año en balde original
Punto de inflamació	NO INFLAMABLE

PRESENTACIÓN Y RENDIMIENTO

Balde plástico Balde plástico de 12.5kg – 25kg

*Rendimiento de 1,2 a 1,5kg x m2*HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
NECESARIAS PARA LA APLICACIÓN

- Cuchara de albañil
- Llama metálica lisa 10x 30cm
- Llama plástica lisa
- Cinta de enmascarar

¿DONDE SE PUEDE APLICAR?

Para obtener un buen resultado, es esencial que siga estrictamente las instrucciones de instalación.

Puede aplicarse sobre todo tipo de superficies: revoques gruesos alisados ó finos, hormigón, madera, placas de yeso, chapa metálica, etc.

!! ATENCIÓN!! DONDE NO SE PUEDE APLICAR

Sobre paredes con humedad

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Aplicar siempre sobre superficies secas, sin partes flojas, limpias, sin polvos ni grasitudes. Si la superficie tiene desniveles ó desprolijidades del orden de los 2 a 3 mm, se puede, en la primer mano, mezclar 1 parte en volumen de *Quartex* HIDRO-REPELENTE con 1 parte de arena y trabajar con esta mezcla como un enduido para nivelar y minimizar en consumo. Sobre revoques "nuevos", es necesario aplicar *Quartex* sobre el revoque. El *TEXFIN* y *QUARTEX* deben de ser coloreados con entonador universal. Ambos productos son de color blanco neutro.

APLICACIÓN DEL TEXFIN COMO FONDO COLOR

Aplicar con rodillo de lana de pelo corto una mano de *TEXFIN* COMO FONDO COLOR pura o diluida

MODO DE APLICACIÓN

Dar una mano de *Quartex* textura Media directamente como se presenta en el envase, con llana metálica, extendiendo el material formando entre la llana y la pared un ángulo de 45°, y presionando la misma de tal forma de dejar un espesor no mayor a 2 mm, aprox. en el paño completo (del orden de 2 a 4 m2).

Una vez que el material comience a "tirar", esto es aproximadamente en 5 a 10 minutos dependiendo de las condiciones ambientales, fratar únicamente con llana plástica, sin presionar demasiado, y en forma vertical, circular, etc. Según la terminación deseada. Es importante mantener limpia la llana para

IMPORTANTE

Se recomienda utilizar envases del mismo lote para evitar diferencias de tonos. Se recomienda realizar paños completos para eliminar la mayor cantidad posible de empalmes planificando el equipo de trabajo según las dimensiones de la superficie a resolver.

No aplicar sobre superficies húmedas, ni con amenaza de lluvia. Evitar en verano las horas de sol intenso. Por tratarse de un revestimiento de alto espesor y de secado lento, tratar de trabajar de tal forma que la temperatura ambiente no sea inferior a los 3° C y que no existan humedades excesivas,

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Conservar fuera del alcance de los niños. No ingerir. Evitar el contacto con la piel y los ojos. Primeros Auxilios: En contacto accidental con la piel lavar con agua y jabón. En contacto con los ojos lavar con abundante agua. Si fuese ingerido no inducir el vómito, beber abundante agua y consultar inmediatamente al médico.

Centro nacional de intoxicaciones: 0-800-333-0160

Centro de intoxicaciones Hospital Posadas: (011) 4658-7777

