

**NOMBRE COMERCIAL****TEXFIN****PRODUCTO**

PINTURA TEXTURADA

DESCRIPCIÓN

Pintura plástica a base de resinas acrílicas puras, cargas minerales seleccionadas, pigmentos resistencia a los rayos UV y aditivos. Nuestra formula hidropelente permite una vida útil mayor. Sobre revoque grueso alisado, reemplaza al fino, enduido y pintura, reduciendo costos de material y mano de obra. Fácil de aplicar.

DATOS TÉCNICOS

Composició	Polimeros acrílicos, áridos de granulometría clasificada y aditivos.
Color/apariencia	Pasta blanca
Diluyente/inflamació	Agua
Cantidad de sólidos	63% aprox.
Espesor final	2 mm.
Cant. Capas / tipo de acabado	1 capa de imprimació y 2 capas de termicació
Tiempo de secado	5 a 12 horas aprox.
Temperatura de aplicació	Desde +5°C hasta + 35°C
Densidad	1.7 kg/L.
Ph	8.5 aprox.
Vencimiento	1 año en balde original
Punto de inflamació	NO INFLAMABLE
Seguridad	NO PELIGROSO / NO TÓXICO / Consultar hoja de seguridad

PRESENTACIÓN Y RENDIMIENTO

Balde plástico Balde plástico de 12.5kg – 25kg
1 kg x m2 en tres capas

**HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
NECESARIAS PARA LA APLICACIÓN**

- Cuchara de albañil
- Rodillo de pelo medio
- Cinta de enmascarar
- Taladro de 13mm, mecha mezcladora

¿DONDE SE PUEDE APLICAR?

Para obtener un buen resultado, es esencial que siga estrictamente las instrucciones de instalación.

Puede aplicarse sobre todo tipo de superficies: revoques gruesos alisados ó finos, hormigón, madera, placas de yeso, chapa metálica, etc.

!! ATENCIÓN!! DONDE NO SE PUEDE APLICAR

Sobre paredes con humedad

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Aplicar siempre sobre superficies secas, sin partes flojas, limpias, sin polvos ni grasitudes. Si la superficie tiene desniveles ó desprolijidades del orden de los 2 a 3 mm, se puede, en la primer mano, mezclar 1 parte en volumen de *TEXFIN* con 1 parte de arena y trabajar con esta mezcla como un enduío para nivelar y minimizar en consumo. Sobre revoques "nuevos", es recomendable dejar curar los mismos 30 días

APLICACIÓN DEL TEXFIN COMO FONDO COLOR

Aplicar con rodillo de lana de pelo corto una mano de *TEXFIN* COMO FONDO COLOR pura o diluida con hasta 5% de agua, dejando secar de 4 a 6 horas.

MODO DE APLICACIÓN

Aplicar directamente como se presenta en el envase, con rodillo de pelo corto o medio, extendiendo la pintura texturada en distintos sentidos, dejar secar de 4 a 6 horas y aplicar una segunda mano de terminación.

En días muy calurosos puede agregarse hasta un 5 % de agua en volumen.

IMPORTANTE

Se recomienda utilizar envases del mismo lote para evitar diferencias de tonos. Se recomienda realizar paños completos para eliminar la mayor cantidad posible de empalmes planificando el equipo de trabajo según las dimensiones de la superficie a resolver.

No aplicar sobre superficies húmedas, ni con amenaza de lluvia. Evitar en verano las horas de sol intenso. Por tratarse de un revestimiento de alto espesor y de secado lento, tratar de trabajar de tal forma que la temperatura ambiente no sea inferior a los 3° C y que no existan humedades excesivas, (lluvias, rocío, heladas, etc), durante las primeras 8 horas siguientes de aplicada cada mano.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Conservar fuera del alcance de los niños. No ingerir. Evitar el contacto con la piel y los ojos. Primeros Auxilios: En contacto accidental con la piel lavar con agua y jabón. En contacto con los ojos lavar con abundante agua. Si fuese ingerido no inducir el vómito, beber abundante agua y consultar inmediatamente al médico.

Centro nacional de intoxicaciones: 0-800-333-0160

Centro de intoxicaciones Hospital Posadas: (011) 4658-7777



TEXFIN G-80

Nota: La empresa ARTECRET® y los distribuidores autorizados, no asumen responsabilidad alguna por el mal uso o incorrecta interpretación de la información aquí suministrada. ARTECRET® sugiere a los usuarios de la información aquí brindada, que realicen sus propias determinaciones para la adecuación de la información a sus aplicaciones particulares como obligación propia de cada usuario. Para la aplicación en condiciones especiales se puede consultar con el fabricante o con su distribuidor autorizado más cercano.